



Basic & New

1-Y-118C00220
日本ペイント株式会社

塗装仕様書 < 新設 >

- 規格: 大阪市建設局 工事請負共通仕様書 道路・河川土木工事(平成23年3月版)
- 適用箇所: 新設溶融亜鉛めっき面用内面
- 塗装系: ZD-1 (スプレー)
- 使用材料一覧表:

| 規格名 | 一般名称 | 商品名 | 希釈剤商品名 |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 鋼道路橋塗装用塗料標準 | 亜鉛めっき面用エポキシ樹脂塗料下塗 | ハイボン20ZN (新) | ハイボンエポキシシンナー |
| 鋼道路橋塗装用塗料標準 | 変性エポキシ樹脂塗料内面用 | エポータルNB-20F | エポータルシンナー |

5. 塗装仕様:

| 塗装工程 | 商品名 | 色相 | 標準使用量 (g/m ² /回) | 目標膜厚 (μm/回) | 塗装方法 | シンナー希釈率 (%) | 塗り重ね 塗装間隔 (23) | |
|----------------|-----|--------------------|--------------------------------|----------------|------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| 橋梁 製作 工場 | 前処理 | スリーブプラスト処理 ISO Sa1 | | | | | | 4時間以内 1日～ 10日 |
| | 第1層 | ハイボン20ZN (新) | グレー | 200 | 40 | スプレー | ハイボン エポキシシンナー (0～10%) | |
| | 第2層 | エポータルNB-20F | N-8.5 | 210 | 60 | スプレー | エポータル シンナー (0～5%) | |

注意事項

- ・塗装作業は、大阪市建設局「工事請負共通仕様書 道路・河川土木工事(平成23年3月版)」に従って行うこと。
- ・塗料使用上の注意事項については、製品説明書を参照ください。
- ・製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)を参照ください。

本書類の内容については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

本書類中の製品名・会社名は、日本ペイント株式会社、その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

Copyright (c) 2014 Nippon Paint Co., Ltd. All rights reserved. この書類に対する加筆、修正はご遠慮ください。