



Basic & New

1-Y-118C00169
日本ペイント株式会社

塗装仕様書 < 新設 >

- 規格: 東京都建設局(平成29年版)
- 適用箇所: 内面用
- 塗装系: D-5
- 使用材料一覧表:

規格名	一般名称	商品名	希釈剤商品名
東京都建設局規格 502	ジンクリッチプライマー 1種(無機)	ニッペジンキー1000P	ニッペジンキー1500シンナー
東京都建設局規格 509	変性エポキシ樹脂塗料内面用 A・B	エポタールNB-20F	エポタールシンナー

5. 塗装仕様:

塗装工程	商品名	色相	標準使用量 (g/m ² /回)	目標膜厚 (μm/回)	塗装方法	シンナー希釈率 (%)	塗り重ね 塗装間隔 (23)	
製鋼 工場	素地調整	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2						4時間以内
	プライマー	ニッペジンキー1000P	ライト グレー	(160)	(15)	スプレー	ニッペジンキー- 1500シンナー (0~5%)	
橋梁 製作 工場	2次 素地調整	動力工具処理 ISO St3						6ヶ月以内
	第1層	エポタールNB-20F	N-7	410	120	スプレー	エポタール シンナー (0~5%)	4時間以内
	第2層	エポタールNB-20F	N-8.5	410	120	スプレー	エポタール シンナー (0~5%)	1日~ 10日

注意事項

- ・塗装作業は、「公益社団法人 日本道路協会 鋼道路橋防食便覧(平成26年3月版)」に従って行うこと。
- ・プライマーの膜厚は総合膜厚に加えない。
- ・製鋼工場におけるプライマーは膜厚にて管理する。
- ・塗料使用上の注意事項については、製品説明書を参照ください。
- ・製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)を参照ください。

本書類の内容については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

本書類中の製品名・会社名は、日本ペイント株式会社、その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

Copyright (c) 2014 Nippon Paint Co., Ltd. All rights reserved. この書類に対する加筆、修正はご遠慮ください。