

塗装仕様書 < 新設 >

1. 規格：東京都建設局(平成29年版)
2. 適用箇所：新設溶融亜鉛めっき面用内面
3. 塗装系：ZD-1 (スプレー)
4. 使用材料一覧表：

規格名	一般名称	商品名	希釈剤商品名
東京都建設局規格 512	亜鉛めっき面用エポキシ樹脂塗料下塗	ハイボン20ZN (新)	ハイボンエポキシシンナー
東京都建設局規格 509	変性エポキシ樹脂塗料内面用 A・B	エポータルNB-20F	エポータルシンナー

5. 塗装仕様：

塗装工程	商品名	色相	標準使用量 (g/m ² /回)	目標膜厚 (μm/回)	塗装方法	シンナー希釈率 (%)	塗り重ね 塗装間隔 (23)	
橋梁 製作 工場	前処理	スリーブブラスト処理 ISO Sa1						4時間以内 1日～ 10日
	第1層	ハイボン20ZN (新)	グレー	200	40	スプレー	ハイボン エポキシシンナー (0～10%)	
	第2層	エポータルNB-20F	N-8.5	210	60	スプレー	エポータル シンナー (0～5%)	

注意事項

- ・塗装作業は、「公益社団法人 日本道路協会 鋼道路橋防食便覧(平成26年3月版)」に従って行うこと。
- ・塗料使用上の注意事項については、製品説明書を参照ください。
- ・製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)を参照ください。

本書類の内容については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

本書類中の製品名・会社名は、日本ペイント株式会社、その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

Copyright (c) 2014 Nippon Paint Co., Ltd. All rights reserved. この書類に対する加筆、修正はご遠慮ください。