

塗装仕様書 < 新設 >

1. 規格: 福岡北九州高速道路公社 構造物設計基準(付属構造編)(H27年4月) 塗装補修基準(H25年4月)
2. 適用箇所: 鋼床版上面およびコンクリート接触面
3. 塗装系: C-5-2
4. 使用材料一覧表:

| 規格名 | 一般名称 | 商品名 | 希釈剤商品名 |
|----------|---------------|---------------|------------------|
| FKD-P-01 | 無機ジンクリッチプライマー | ニッペジンキー1000P | ニッペジンキー-1500シンナー |
| FKD-P-02 | 無機ジンクリッチペイント | ニッペジンキー1000GU | ニッペジンキー-1500シンナー |

5. 塗装仕様:

| 塗装工程 | 商品名 | 色相 | 標準使用量 (g/m ² /回) | 目標膜厚 (μm/回) | 塗装方法 | シンナー希釈率 (%) | 塗り重ね 塗装間隔 (23) | |
|----------------|------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------|----------------|--------------------------------|-------|
| 製鋼 工場 | 素地調整 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 | | | | | | 4時間以内 |
| | プライマー | ニッペジンキー1000P | ライト グレー | 160 | 15 | スプレー | ニッペジンキー- 1500シンナー (0~5%) | |
| 橋梁 製作 工場 | 2次 素地調整 | ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 | | | | | | 6ヶ月以内 |
| | 第1層 | ニッペジンキー1000GU | ライト グレー | 300 | 30 | スプレー | ニッペジンキー- 1500シンナー (0~5%) | 4時間以内 |

注意事項

- ・塗装作業は、福岡北九州高速道路公社「設計基準第3部構造物設計基準(付属構造物編)(平成27年4月版)」、「塗装補修基準(平成25年4月版)」に従って行うこと。
- ・プライマーの塗膜は総合膜厚に加えない。
- ・摩擦接合継手の連結部も同様とする。
- ・塗料使用上の注意事項については、製品説明書を参照ください。
- ・製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)を参照ください。