



Basic &amp; New

1-Y-125E00110  
日本ペイント株式会社

## 塗装仕様書 &lt; 新設 &gt;

1. 規格: 福岡北九州高速道路公社 構造物設計基準(付属構造編)(R5年2月)・塗装補修基準(R5年9月)  
 2. 適用箇所: 鋼床版上面およびコンクリート接触面  
 3. 塗装系: C-5-2  
 4. 使用材料一覧表:

規格名	一般名称	商品名	希釈剤商品名
FKD-P-01	無機ジンクリッチプライマー	ニッペジンキー1000P	ニッペジンキー-1500シンナー
FKD-P-02	無機ジンクリッチペイント	ニッペジンキー1000GU	ニッペジンキー-1500シンナー

## 5. 塗装仕様:

塗装工程	商品名	色相	標準使用量 (g/m <sup>2</sup> /回)	目標膜厚 (μm/回)	塗装方法	シンナー希釈率 (%)	塗り重ね 塗装間隔 (23)	
製鋼 工場	素地調整	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2						4時間以内
	プライマー	ニッペジンキー1000P	ライト グレー	160	15	スプレー	ニッペジンキー- 1500シンナー (0~5%)	
橋梁 製作 工場	2次 素地調整	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2						6ヶ月以内
	第1層	ニッペジンキー1000GU	グレー	300	30	スプレー	ニッペジンキー- 1500シンナー (0~5%)	4時間以内

## 注意事項

- ・塗装作業は、福岡北九州高速道路公社「設計基準第3部構造物設計基準(付属構造編)」、「塗装補修基準」に従って行うこと。
- ・プライマーの塗膜は総合膜厚に加えない。
- ・摩擦接合継手の連結部も同様とする。
- ・塗料使用上の注意事項については、製品説明書を参照ください。
- ・製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)を参照ください。

本書類の内容については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

本書類中の製品名・会社名は、日本ペイント株式会社、その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

Copyright (c) 2014 Nippon Paint Co., Ltd. All rights reserved. この書類に対する加筆、修正はご遠慮ください。