



Basic & New

1-Y-118A00113
日本ペイント株式会社

塗装仕様書 < 新設 >

1. 規格: 阪神高速道路(株) 土木工事共通仕様書
2. 適用箇所: 鋼床版上面
3. 塗装系: E
4. 使用材料一覧表:

規格名	一般名称	商品名	希釈剤商品名
関係基準 HDK P-01	無機ジンクリッチプライマー	ニッペジンキー1000P	ニッペジンキー-1500シンナー
関係基準 HDK P-16	無機ジンクリッチペイント	ニッペジンキー1000GU	ニッペジンキー-1500シンナー

5. 塗装仕様:

塗装工程	商品名	色相	標準使用量 (g/m ² /回)	目標膜厚 (μm/回)	塗装方法	シンナー希釈率 (%)	塗り重ね 塗装間隔 (23)	
製鋼 工場	一次 素地調整	G-a (原板プラスト法)						4時間以内
	前処理	ニッペジンキー1000P	ライト グレー	160	15	スプレー	ニッペジンキー- 1500シンナー (0~5%)	
橋梁 製作 工場	二次 素地調整	G-b (製品プラスト法)						6ヶ月以内
	第1層	ニッペジンキー1000GU	ライト グレー	500	50	スプレー	ニッペジンキー- 1500シンナー (0~5%)	4時間以内

注意事項

- ・塗装作業は、阪神高速道路株式会社「土木工事共通仕様書(2019年7月版)」、「道路構造物の補修要領 第3部(平成29年6月版)」に従って行うこと。
- ・プライマーとミストコートの膜厚は、総合膜厚に加えない。
- ・プライマーの膜厚は、総合膜厚に加えない。
- ・添接板と接する母材側当たり面は、無機ジンクリッチペイントを50μm塗装する。
- ・塗料使用上の注意事項については、製品説明書を参照ください。
- ・製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)を参照ください。

本書類の内容については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

本書類中の製品名・会社名は、日本ペイント株式会社、その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

Copyright (c) 2014 Nippon Paint Co., Ltd. All rights reserved. この書類に対する加筆、修正はご遠慮ください。