



Basic &amp; New

1-Y-118L0006  
日本ペイント株式会社

## 塗装仕様書 &lt; 新設 &gt;

1. 規格: 阪神高速道路(株) 土木工事共通仕様書
2. 適用箇所: RC床板の鋼板接着補強鋼板(内面)
3. 塗装系: R-5
4. 使用材料一覧表:

規格名	一般名称	商品名	希釈剤商品名
JIS K 5633 2種	長ばく形エッチングプライマー	ビニレックス120アクチブプライマーエコ	ビニレックス510アクチブプライマーシンナー

## 5. 塗装仕様:

塗装工程	商品名	標準使用量 (g/m <sup>2</sup> /回)	目標膜厚 (μm/回)	塗装方法	シンナー希釈率 (%)	塗り重ね 塗装間隔 (23 )	
製鋼 工場	素地調整	G-a(原板プラスト法)					4時間以内
	プライマー	ビニレックス120アクチブプライマーエコ	130	(15)	エアレス スプレー	ビニレックス510 アクチブプライマー シンナー (0~5%)	

## 注意事項

- ・塗装作業は、阪神高速道路株式会社「土木工事共通仕様書(2019年7月版)」、「道路構造物の補修要領 第3部(平成29年6月版)」に従って行うこと。
- ・プライマーの膜厚は、総合膜厚に加えない。
- ・塗料使用上の注意事項については、製品説明書を参照ください。
- ・製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)を参照ください。

本書類の内容については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

本書類中の製品名・会社名は、日本ペイント株式会社、その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

Copyright (c) 2014 Nippon Paint Co., Ltd. All rights reserved. この書類に対する加筆、修正はご遠慮ください。