



Basic & New

1-Y-118B00005
日本ペイント株式会社

塗装仕様書 < 新設 >

- 規格: 阪神高速道路(株) 土木工事共通仕様書
- 適用箇所: 亜鉛めっき面用
- 塗装系: Z-3
- 使用材料一覧表:

規格名	一般名称	商品名	希釈剤商品名
関係基準 HDK P-12	亜鉛めっき面用エポキシ樹脂塗料下塗	ハイボン20ZN (新)	ハイボンエポキシシンナー
関係基準 HDK P-17	ふっ素樹脂塗料用中塗	デュフロン100中塗K	ハイボンエポキシシンナー
関係基準 HDK P-17	ふっ素樹脂塗料上塗	デュフロン100フレッシュII	デュフロン100フレッシュ シンナー/S/W

5. 塗装仕様:

塗装工程	商品名	色相	標準使用量 (g/m ² /回)	目標膜厚 (μm/回)	塗装方法	シンナー希釈率 (%)	塗り重ね 塗装間隔 (23)	
橋梁 製作 工場	素地調整	G-yy (スィーププラスト法)						4時間以内
	第1層	ハイボン20ZN (新)	グレー	200	40	スプレー	ハイボン エポキシシンナー (0~10%)	
	第2層	デュフロン100中塗K	指定色淡	170	30	スプレー	ハイボン エポキシシンナー (0~10%)	
	第3層	デュフロン100フレッシュII	指定色	140	25	スプレー	デュフロン100 フレッシュ シンナー/S/W (10~20%)	

注意事項

- 塗装作業は、阪神高速道路株式会社 「土木工事共通仕様書(2019年7月版)」、「道路構造物の補修要領 第3部(平成29年6月版)」に従って行うこと。
- 塗料使用上の注意事項については、製品説明書を参照ください。
- 製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)を参照ください。

本書類の内容については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

本書類中の製品名・会社名は、日本ペイント株式会社、その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

Copyright (c) 2014 Nippon Paint Co., Ltd. All rights reserved. この書類に対する加筆、修正はご遠慮ください。