

## 塗装仕様書 < 塗替え >

1. 規 格: 名古屋高速道路公社 塗装設計施工基準(平成22年1月版)
2. 適用箇所: N-04R(4種)のボルト部、新設時増し塗り箇所
3. 塗 装 系: N-04R (4種ケレン・増し塗り)
4. 使用材料一覧表:

規格名	一般名称	商品名	希釈剤商品名
NES P-117A-2009(改訂)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	ハイボン20ファイン	塗料用シンナーA
JIS K 5659	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料用中塗	ハイボン30ファイン中塗	塗料用シンナーA
JIS K 5659 3級	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料上塗	ハイボン50ファイン	塗料用シンナーA

### 5. 塗 装 仕 様:

塗装工程	商 品 名	色 相	標準使用量 (g/m <sup>2</sup> /回)	目標膜厚 (μm/回)	塗 装 方 法	シンナー希釈率 (%)	塗り重ね 塗装間隔 (23)
素 地 調 整	粉化物、汚れなどを除去する。						
下 塗 り	ハイボン20ファイン	グ レ ー	220	60	高塗着	塗料用シンナーA (0~5%)	3時間以内
増 し 塗 り	ハイボン20ファイン	ブ ラ ウ ン	220	60	高塗着	塗料用シンナーA (0~5%)	1日 ~ 10日
中 塗 り	ハイボン30ファイン中塗	指 定 色	160	30	高塗着	塗料用シンナーA (0~5%)	1日 ~ 10日
上 塗 り	ハイボン50ファイン	指 定 色	130	25	高塗着	塗料用シンナーA (0~10%)	1日 ~ 10日

#### 注意事項

- ・塗装作業は、名古屋高速道路公社「塗装設計施工基準(平成22年1月版)」に従って行うこと。
- ・塗料使用上の注意事項については、製品説明書を参照ください。
- ・製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)を参照ください。