

塗装仕様書 < 新設 >

1. 規格：名古屋高速道路公社 塗装設計施工基準(平成22年1月版)
2. 適用箇所：補修塗装 (現地)
3. 塗装系：N - 06F (損傷度B、現地補修)
4. 使用材料一覧表：

規格名	一般名称	商品名	希釈剤商品名
NES P-303-2009(制定)	超薄膜形エポキシ樹脂塗料	ハイボン90モイスタックA	ハイボンエポキシシンナー
JIS K 5659	ふっ素樹脂塗料用中塗	デュフロン100中塗K	ハイボンエポキシシンナー
JIS K 5659 1級	ふっ素樹脂塗料上塗	デュフロン100フレッシュII	デュフロン100フレッシュ シンナー / S / W

5. 塗装仕様：

塗装工程	商品名	色相	標準使用量 (g/m ² /回)	目標膜厚 (μm/回)	塗装方法	シンナー希釈率 (%)	塗り重ね 塗装間隔 (23)	
	素地調整	パワーツール又はペーパーサンディング：ISO St3						
現場	下塗	ハイボン90モイスタックA	ライト グレー	500	150	はけ	ハイボン エポキシシンナー (0~3%)	3時間以内
	中塗	デュフロン100中塗K	指定色	140	30	はけ	ハイボン エポキシシンナー (0~5%)	1日~ 10日
	上塗	デュフロン100フレッシュII	指定色	120	25	はけ	デュフロン100 フレッシュ シンナー/S/W (0~10%)	1日~ 10日

注意事項

- ・塗装作業は、名古屋高速道路公社「塗装設計施工基準(平成22年1月版)」に従って行うこと。
- ・塗料使用上の注意事項については、製品説明書を参照ください。
- ・製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)を参照ください。