



Basic & New

1-Y-118B00133
日本ペイント株式会社

塗装仕様書 < 新設 >

- 規格: 名古屋高速道路公社 塗装設計施工基準(平成22年1月版)
- 適用箇所: 鋼床版上面、根巻き・中詰めコンクリート
- 塗装系: N - 21
- 使用材料一覧表:

規格名	一般名称	商品名	希釈剤商品名
JIS K 5552 1種	無機ジンクリッチプライマー	ニッペジンキ-1000P	ニッペジンキ-1500シンナー
JIS K 5553 1種	無機ジンクリッチペイント	ニッペジンキ-1000GU	ニッペジンキ-1500シンナー

5. 塗装仕様:

塗装工程	商品名	色相	標準使用量 (g/m ² /回)	目標膜厚 (μm/回)	塗装方法	シンナー希釈率 (%)	塗り重ね 塗装間隔 (23)	
工場	素地調整	原板プラスト: ISO Sa2 1/2						-
	一次プライマー	ニッペジンキ-1000P	ライトグレー	(160)	(15)	スプレー	ニッペジンキ-1500シンナー (0~5%)	
	二次表面処理	製品プラスト: ISO Sa2 1/2						
	第1層	ニッペジンキ-1000GU	ライトグレー	300	30	スプレー	ニッペジンキ-1500シンナー (0~5%)	
							2日~6ヶ月 3時間以内	

注意事項

- ・塗装作業は、名古屋高速道路公社「塗装設計施工基準(平成22年1月版)」に従って行うこと。
- ・一次プライマーの膜厚は、総膜厚に算入しない。
- ・塗料使用上の注意事項については、製品説明書を参照ください。
- ・製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)を参照ください。

本書類の内容については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

本書類中の製品名・会社名は、日本ペイント株式会社、その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

Copyright (c) 2014 Nippon Paint Co., Ltd. All rights reserved. この書類に対する加筆、修正はご遠慮ください。