

塗装仕様書 < 塗替え >

1. 規格: 名古屋高速道路公社 塗装設計施工基準(平成22年1月版)
2. 適用箇所: 硬質塩化ビニール管
3. 塗装系: N - 25 - 1R
4. 使用材料一覧表:

規格名	一般名称	商品名	希釈剤商品名
JIS K 5659	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料用中塗	ハイボン30ファイン中塗	塗料用シンナーA
JIS K 5659 3級	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料上塗	ハイボン50ファイン	塗料用シンナーA

5. 塗装仕様:

塗装工程	商品名	色相	標準使用量 (g/m ² /回)	目標膜厚 (μm/回)	塗装方法	シンナー希釈率 (%)	塗り重ね 塗装間隔 (23)
素地調整	粉化物、汚れなどを除去する。						3時間以内 1日～ 10日
中塗り	ハイボン30ファイン中塗	指定色	140	30	はけ	塗料用シンナーA (0～10%)	
上塗り	ハイボン50ファイン	指定色	120	25	はけ	塗料用シンナーA (0～10%)	

注意事項

- ・塗装作業は、名古屋高速道路公社「塗装設計施工基準(平成22年1月版)」に従って行うこと。
- ・塗料使用上の注意事項については、製品説明書を参照ください。
- ・製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)を参照ください。