

塗装仕様書 < 新設 >

1. 規格 格: 名古屋高速道路公社 塗装設計施工基準(平成22年1月版)
2. 適用箇所: 箱桁上フランジ上面(埋め殺し型枠部)
3. 塗装系: N-29
4. 使用材料一覧表:

規格名	一般名称	商品名	希釈剤商品名
JIS K 5552 1種	無機ジンクリッチプライマー	ニッペジンキー1000P	ニッペジンキー-1500シンナー
JIS K 5553 1種	無機ジンクリッチペイント	ニッペジンキー1000QC-H	ニッペジンキー-1500シンナー
NES P-205A-2009(改訂)	変性エポキシ樹脂塗料内面用	エポータルNB-20F	エポータルシンナー

5. 塗装仕様:

塗装工程	商品名	色相	標準使用量 (g/m ² /回)	目標膜厚 (μm/回)	塗装方法	シンナー希釈率 (%)	塗り重ね 塗装間隔 (23)	
工場	素地調整	原板プラスト: ISO Sa2 1/2						3時間以内
	一次 プライマー	ニッペジンキー1000P	ライト グレー	160	15	スプレー	ニッペジンキー- 1500シンナー (0~5%)	
	二次 表面処理	製品プラスト: ISO Sa2 1/2						2日~ 6ヶ月
	下塗り	ニッペジンキー1000QC-H	ライト グレー	600	75	スプレー	ニッペジンキー- 1500シンナー (0~5%)	3時間以内
	ミスト コート	エポータルNB-20F	E22-85H	160	-	スプレー	エポータル シンナー (30~50%)	2日~ 1ヶ月
	下塗り	エポータルNB-20F	ホワイト	410	120	スプレー	エポータル シンナー (0~5%)	1日~ 10日
	下塗り	エポータルNB-20F	E22-85H	410	120	スプレー	エポータル シンナー (0~5%)	1日~ 10日

注意事項

- ・塗装作業は、名古屋高速道路公社「塗装設計施工基準(平成22年1月版)」に従って行うこと。
- ・一次プライマー及びミストコートの膜厚は、総膜厚に算入しない。
- ・塗料使用上の注意事項については、製品説明書を参照ください。
- ・製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)を参照ください。