

## 塗装仕様書 < 新設 >

1. 規格: 名古屋高速道路公社 塗装設計施工基準(平成22年1月版)
2. 適用箇所: 合成床版張り出し部外面など亜鉛めっき鋼材の継手部 (母材の塗装系N-31-2)
3. 塗装系: N-31-2J
4. 使用材料一覧表:

| 規格名                | 一般名称            | 商品名             | 希釈剤商品名                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| NES P-302-2009(改訂) | 亜鉛めっき面用エポキシ樹脂塗料 | ハイボン20ZN (新)    | ハイボンエポキシシンナー           |
| JIS K 5659         | ふっ素樹脂塗料用中塗      | デュフロン100中塗K     | ハイボンエポキシシンナー           |
| JIS K 5659 1級      | ふっ素樹脂塗料上塗       | デュフロン100フレッシュII | デュフロン100フレッシュ シンナー/S/W |

### 5. 塗装仕様:

| 塗装工程 | 商品名  | 色相              | 標準使用量<br>(g/m <sup>2</sup> /回) | 目標膜厚<br>(μm/回) | 塗装方法 | シンナー希釈率<br>(%) | 塗り重ね<br>塗装間隔<br>(23)                  |                                   |
|------|------|-----------------|--------------------------------|----------------|------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 現場   | 表面処理 | パワーツール: ISO St3 |                                |                |      |                |                                       | 3時間以内<br><br>1日~10日<br><br>1日~10日 |
|      | 下塗り  | ハイボン20ZN (新)    | グレー                            | 160            | 40   | はけ             | ハイボン<br>エポキシシンナー<br>(0~10%)           |                                   |
|      | 中塗り  | デュフロン100中塗K     | 指定色                            | 140            | 30   | はけ             | ハイボン<br>エポキシシンナー<br>(0~5%)            |                                   |
|      | 上塗り  | デュフロン100フレッシュII | 指定色                            | 120            | 25   | はけ             | デュフロン100<br>フレッシュ シンナー/S/W<br>(0~10%) |                                   |

#### 注意事項

- ・塗装作業は、名古屋高速道路公社「塗装設計施工基準(平成22年1月版)」に従って行うこと。
- ・塗料使用上の注意事項については、製品説明書を参照ください。
- ・製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)を参照ください。