



Basic &amp; New

1-Y-118F00001  
日本ペイント株式会社

## 塗装仕様書 &lt; 新設 &gt;

- 規格: 東・中・西日本高速道路(株) 構造物施工管理要領(令和2年7月版)
- 適用箇所: 溶融亜鉛めっき面の塗装系(新設)
- 塗装系: Z1
- 使用材料一覧表:

| 規格名            | 一般名称              | 商品名             | 希釈剤商品名                 |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| NEXCO塗料規格 P-27 | 亜鉛めっき面用エポキシ樹脂塗料下塗 | ハイボン20ZN (新)    | ハイボンエポキシシンナー           |
| NEXCO塗料規格 P-21 | ふっ素樹脂塗料(中塗)       | デュフロン100中塗K     | ハイボンエポキシシンナー           |
| NEXCO塗料規格 P-21 | ふっ素樹脂塗料(上塗)       | デュフロン100フレッシュII | デュフロン100フレッシュ シンナー/S/W |

## 5. 塗装仕様:

| 塗装工程 | 商品名  | 色相              | 標準使用量<br>(g/m <sup>2</sup> /回) | 目標膜厚<br>(μm/回) | 塗装方法 | シンナー希釈率<br>(%)                         | 塗り重ね<br>塗装間隔<br>(23) |
|------|------|-----------------|--------------------------------|----------------|------|--|----------------------|
| 工場   | 素地調整 | G-d             |                                |                |      |  |                      |
|      | 第1層  | ハイボン20ZN (新)    | 200                            | 40             | スプレー | ハイボン<br>エポキシシンナー<br>(0~10%)            | 4時間以内                |
|      | 第2層  | デュフロン100中塗K     | 170                            | 30             | スプレー | ハイボン<br>エポキシシンナー<br>(0~10%)            | 1日~<br>10日           |
|      | 第3層  | デュフロン100フレッシュII | 140                            | 25             | スプレー | デュフロン100<br>フレッシュ シンナー/S/W<br>(10~20%) | 1日~<br>10日           |

## 注意事項

- ・塗装作業は、「東・中・西日本高速道路株式会社 構造物施工管理要領(令和2年7月版)」に従って行うこと。
- ・塗料使用上の注意事項については、製品説明書を参照ください。
- ・製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)を参照ください。

本書類の内容については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

本書類中の製品名・会社名は、日本ペイント株式会社、その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

Copyright (c) 2014 Nippon Paint Co., Ltd. All rights reserved. この書類に対する加筆、修正はご遠慮ください。