塗装仕様書＜塗替え＞

2-Y-123C00005
日本ペイント株式会社

1．規　　格：　(公社)日本道路協会　鋼道路橋防食便覧(平成26年3月版)
2．適 用 箇 所：　一般外面
3．塗　　装　系：　Ra-III　（はけ,ローラー）
4．使用材料一覧表：

規　格　名	一　般　名　称	商　品　名	希釈剤商品名
鋼道路橋塗装用塗料標準	鉛・クロムフリーさび止めペイント	速乾ＰＺヘルゴンエコ	塗料用シンナーＡ
鋼道路橋塗装用塗料標準	長油性フタル酸樹脂塗料中塗	ＣＲペイント中塗エコ	塗料用シンナーＡ
鋼道路橋塗装用塗料標準	長油性フタル酸樹脂塗料上塗	ＣＲペイント上塗エコ	塗料用シンナーＡ

5．塗　装　仕　様：

塗装工程	商　　品　　名	色相	標準使用量 (g/㎡/回)	目標膜厚 (μm/回)	塗 装 方 法	シンナー希釈率 (%)	塗り重ね 塗装間隔 (23℃)
素　地　調　整	3種						
下　　塗	速乾ＰＺヘルゴンエコ	グ レ ー	(140)	―	はけ、ローラー	塗料用ｼﾝﾅｰA (0～5%)	4時間以内
下　　塗	速乾ＰＺヘルゴンエコ	赤さび色	140	―	はけ、ローラー	塗料用ｼﾝﾅｰA (0～5%)	1日～ 10日
下　　塗	速乾ＰＺヘルゴンエコ	グ レ ー	140	―	はけ、ローラー	塗料用ｼﾝﾅｰA (0～5%)	1日～ 10日
中　　塗	ＣＲペイント中塗エコ	指定色淡	120	―	はけ、ローラー	塗料用ｼﾝﾅｰA (0～10%)	1日～ 10日
上　　塗	ＣＲペイント上塗エコ	指 定 色	110	―	はけ、ローラー	塗料用ｼﾝﾅｰA (0～10%)	2日～ 10日

□ 注意事項
・塗装作業は、「公益社団法人 日本道路協会 鋼道路橋防食便覧（平成26年3月版）」に従って行うこと。
・下塗1層目は鋼材露出部のみ。
・塗料使用上の注意事項については、製品説明書をご参照ください。
・製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)をご参照ください。

●本書類の内容については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●本書類中の製品名・会社名は、日本ペイント株式会社、その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
●Copyright (c) 2014 Nippon Paint Co., Ltd. All rights reserved.　※この書類に対する加筆、修正はご遠慮ください。