



Basic &amp; New

1-Y-121F00034  
日本ペイント株式会社

## 塗装仕様書 &lt; 新設 &gt;

- 規格: 東・中・西日本高速道路(株) 構造物施工管理要領(令和2年7月版)
- 適用箇所: 伸縮装置
- 塗装系: H2
- 使用材料一覧表:

規格名	一般名称	商品名	希釈剤商品名
NEXCO塗料規格 P-02	無機ジंकリッチプライマー	ニッペジンキ-1000P	ニッペジンキ-1500シンナー
NEXCO塗料規格 P-05	無機ジंकリッチペイント	ニッペジンキ-1000GU	ニッペジンキ-1500シンナー
NEXCO塗料規格 P-11	変性エポキシ樹脂塗料内面用	エポータルNB-20F	エポータルシンナー

## 5. 塗装仕様:

塗装工程	商品名	色相	標準使用量 (g/m <sup>2</sup> /回)	目標膜厚 (μm/回)	塗装方法	シンナー希釈率 (%)	塗り重ね 塗装間隔 (23)
前処理	素地調整	G-a					
	プライマー	ニッペジンキ-1000P	160	(15)	スプレー	ニッペジンキ-1500シンナー (0~5%)	2時間以内
工場	2次素地調整	G-a					~6ヶ月
	下第1層	ニッペジンキ-1000GU	600	75	スプレー	ニッペジンキ-1500シンナー (0~5%)	2時間以内
	ミストコート	エポータルNB-20F	160	-	スプレー	エポータルシンナー (50%)	2日~10日
	下第2層	エポータルNB-20F	410	120	スプレー	エポータルシンナー (0~5%)	1日~10日
	下第3層	エポータルNB-20F	410	120	スプレー	エポータルシンナー (0~5%)	1日~10日

## 注意事項

- 塗装作業は、「東・中・西日本高速道路株式会社 構造物施工管理要領(令和2年7月版)」に従って行うこと。
- 塗料使用上の注意事項については、製品説明書を参照ください。
- 製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)を参照ください。

本書類の内容については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

本書類中の製品名・会社名は、日本ペイント株式会社、その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

Copyright (c) 2014 Nippon Paint Co., Ltd. All rights reserved. この書類に対する加筆、修正はご遠慮ください。