



Basic & New

1-Y-121F00033
日本ペイント株式会社

塗装仕様書 < 新設 >

- 規格: 東・中・西日本高速道路(株) 構造物施工管理要領(令和2年7月版)
- 適用箇所: 高力ボルト接合部(接触面)
- 塗装系: J
- 使用材料一覧表:

規格名	一般名称	商品名	希釈剤商品名
NEXCO塗料規格 P-02	無機ジンクリッチプライマー	ニッペジンキー1000P	ニッペジンキー-1500シンナー
NEXCO塗料規格 P-05	無機ジンクリッチペイント	ニッペジンキー1000GU	ニッペジンキー-1500シンナー

5. 塗装仕様:

塗装工程	商品名	色相	標準使用量 (g/m ² /回)	目標膜厚 (μm/回)	塗装方法	シンナー希釈率 (%)	塗り重ね 塗装間隔 (23)	
前処理	素地調整	G-a						2時間以内
	プライマー	ニッペジンキー1000P	ライト グレー	160	(15)	スプレー	ニッペジンキー- 1500シンナー (0~5%)	
工場	2次 素地調整	G-a						~6ヶ月
	下塗	ニッペジンキー1000GU	グレー	600	75	スプレー	ニッペジンキー- 1500シンナー (0~5%)	

注意事項

- ・塗装作業は、「東・中・西日本高速道路株式会社 構造物施工管理要領(令和2年7月版)」に従って行うこと。
- ・塗料使用上の注意事項については、製品説明書を参照ください。
- ・製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)を参照ください。

本書類の内容については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

本書類中の製品名・会社名は、日本ペイント株式会社、その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

Copyright (c) 2014 Nippon Paint Co., Ltd. All rights reserved. この書類に対する加筆、修正はご遠慮ください。