

オーテグロス

多機能形水性塗料

ホルムアルデヒド
放 散 級 F☆☆☆☆

● **密着性** にすぐれた、1液水性反応硬化形塗料です。

- **乾燥が速く**、作業性にすぐれます。
- **防藻・防かび** 機能があります。
- **透湿性** があります。
- **防火材料認定** (認定番号NM-8585・QM-9816・RM-9364)

防藻・防かび

■ 性能

| | オーテグロス | 反応硬化形 他社品GP | 従来GP | 備 考 |
|---------|--------|----------------|------|--|
| 遮へい率 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 白および淡彩 |
| 耐水性 | ○ | ○ | ○ | 23℃ 4日間浸せき |
| 耐酸性 | ○ | ○ | ○ | 0.5%H ₂ SO ₄ 水溶液 |
| 耐アルカリ性 | ○ | ○ | ○ | Ca(OH) ₂ 飽和水溶液 |
| 耐候性 | ○ | ○ | △ | キセノンランプ法 1200時間 |
| 透湿性 | ○ | ○ | ○ | ASTM E96 B法 |
| 旧塗膜密着性 | ○ | △ | × | ※ |
| 硬質塩ビ密着性 | ○ | × | × | — |
| 防藻・防かび | ○ | × | × | JIS Z 2911 |

■ 容量と色相

| | | |
|-----|-----|--------|
| つ や | 容 量 | 15kg |
| | 色 相 | 白および淡彩 |
| | | 7分つや有り |
| | | 5分つや有り |
| | | 3分つや有り |
| | | つや消し |

※旧塗膜の劣化状況によって、下塗りにシーラーなどを必要とします。

オーデグロス塗装仕様

内壁の新設

| 工程 | 塗料名 | 塗り回数 | 使用量 (kg/m ² /回) | 塗り重ね乾燥時間 (23°C) | 希釈剤 | 希釈率 (%) | 塗装方法 |
|------|------------------------------------|------|-------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------|
| 素地調整 | | | | | | | |
| 下塗り | ニッペ水性カチオンシーラー透明 ニッペ水性チオジンラーホワイト | 1 | 0.10~0.16 ^{注)} | 4時間以上 水道水 | 無希釈 0~10 | 一 はくワールローラー | |
| 上塗り | オーデグロス ※つやは容量と色相参照 | 2 | 0.13~0.15 ^{注)} | 3時間以上 水道水 | 0~10 5~10 | はくワールローラー エアレススプレー | |

注)「水性カチオンシーラー」の塗付け量は、0.09kg/m²/回です。「オーデグロス」の塗付け量は、0.12kg/m²/回です。

・使用量:被塗装面単位面積あたりの塗装材料(希釈する前の)の付着量

・塗付け量:被塗装面単位面積あたりの塗装材料(希釈する前)の付着量

鉄面・亜鉛メッキ面・アルミニウムの塗り替え

| 工程 | 塗料名 | 塗り回数 | 使用量 (kg/m ² /回) | 塗り重ね乾燥時間 (23°C) | 希釈剤 | 希釈率 (%) | 塗装方法 |
|------|---|------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| 下地調整 | | | | | | | |
| 下塗り | 活膜は残すが、ぜい弱化した塗膜の表面おおよびなどは、ディスクサンダー、スクレーパーなどで入念に除去する。油類は溶剤拭きを行い、清浄な面とする。 | 1 | 0.18~0.22 | 16時間以上 7日以内 | ハイボンブ キシジャー | 0~5 | はくワールローラー |
| 上塗り | ハイポン20デグロ ※つやは容量と色相参照 | 2 | 0.13~0.15 | 3時間以上 | 水道水 | 0~10 5~10 | はくワールローラー エアレススプレー |

*鉄面の場合、下塗りは「速乾PZヘルゴンエコ」も使用できます。

外壁の新設

| 工程 | 塗料名 | 塗り回数 | 使用量 (kg/m ² /回) | 塗り重ね乾燥時間 (23°C) | 希釈剤 | 希釈率 (%) | 塗装方法 |
|------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------|
| 素地調整 | | | | | | | |
| 下塗り | ニッペ水性カチオンシーラー透明 ニッペ水性チオジンラーホワイト | 1 | 0.10~0.16 | 4時間以上 水道水 | 無希釈 0~10 | 一 はくワールローラー | |
| 中塗り | ニッペタイラックEVA 二二ベース100K | 1~2 ^{注)} | 1.40~2.00 | 16時間以上 水道水 | 1~3 | タイルガン | |
| 上塗り | オーデグロス ※つやは容量と色相参照 | 2 | 0.13~0.15 | 3時間以上 水道水 | 0~10 5~10 | はくワールローラー エアレススプレー | |

注) 主材(中塗り)の使用量は、塗り回数1~2回で使用するトータル量です。

外壁・準外部・内壁の塗り替え

外壁(リシン・吹付けタイプ・単層弾性塗膜など) 準外部(OP・GP・VP面など) 内壁(EP・NAD・アクリル面など)

| 工程 | 塗料名 | 塗り回数 | 使用量 (kg/m ² /回) | 塗り重ね乾燥時間 (23°C) | 希釈剤 | 希釈率 (%) | 塗装方法 |
|------|---|------|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------|------|
| 下地調整 | | | | | | | |
| 下塗り | 活膜は残すが、ぜい弱化した塗膜の表面おおよびなどは入念に除去する。下地を十分に乾燥させ、よごれ、付着物などを除去し、清浄な面とする。外壁の場合、粉化物、付着物などは高圧水洗機を使用し、除去、清掃を行う。 | 1 | 0.10~0.16 | 4時間以上 水道水 | 無希釈 0~10 | 一 はくワールローラー | |

● 吸い込みの著しい下地の場合は、下塗りに「水性カチオンシーラー」を、外壁で表面にヘヤクラックのある下地の場合は、下塗りに「アンダーフィラーレンバーエクセル」を塗装してください。

※上記の各数値は、すべて標準のものです。被塗物の形状、素地の状態、気象条件、施工条件によりそれぞれ多少の幅を生じることがあります。

塗料の塗り重ねは所定の塗り重ね乾燥時間をまもってください(縮み、割れ、乾燥不良、付着不良などが起こります)。

※旧塗膜は、健全な状態であることを想定しています。

※カタログに記載されている内容は一般的な環境下での施工を想定して記載されております。特別な環境が想定される施工場・部位に塗装される場合は、事前に必ず当社営業までご相談いただけますようお願いします。

施工上の注意事項(詳細な内容については、各製品の製品使用説明書などにてご確認ください)

- 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。著しい結露が発生する場所では、塗料中の水溶成分が表面に溶出し、粘着物などとなって析出するおそれがあります。著しい結露が予測される場合は、塗装を避けけるが、溶剂系塗料での塗装をおすすめ致します。
- 蓄熱されやすい建材(重量モルタル、ALC、窓サッシ等)や発泡ウレタン(使用建物など)を使用した「高断熱型外壁」で、旧塗膜が弹性性・弹性スタッコ、アクリルトップなどの場合、塗り替え段階ですでに旧塗膜が剥離していることがあります。そのまま塗装すると剥離がさらに拡大する可能性がありますので、完全に除去してください。また「高断熱型外壁」に塗装する場合は、蓄熱、水分、下地の状況、塗装環境など複数の条件が重なることで、建材の変形、塗膜の剥離、はく離が生じることがありますので、最寄の営業所などにご相談ください。
- 塗装場所の気温が5°C未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
- 4つや調整品では、はくローラーでの塗装はむらが生やすくなりますので、スプレー塗装をおすすめいたします。
- 5つや調整品では、塗り継ぎや補修でやむらが生やすので、面を切って適しで塗装してください。
- 6過剰希釈をすると本来の力が発現しないおそれがありますので、規定の希釈量をまもってください。
- 7つや調整品は被塗物の形状、素地の状態、膜厚、色相、塗り重ね乾燥時間などにより、実際のつやと若干違って見える場合がありますので、事前に試し塗りをして確認してください。
- 8つや調整品は、使用中に塗料液が分離しやすい場合がありますので、適宜かくはんしながら使用ください。
- 9防藻防カビ剤は繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去および殺菌処理をしてから塗装してください。
- 10被塗物の構造、部位、塗装仕上げ形状、環境条件などの影響で、本来の低汚染機能が発現されない場合があります。
- 11著しい汚染が発生しきずな個所には、状況に応じてニッペクリスタコートをオーバーコート剤として塗装することで汚染を軽減することができます。
- 12塗装後、乾燥不十分な状態で降雨結露などがある場合や、低温、高湿度、通風のない場合には、剥離、はく離、白化、シミが発生するおそれがありますので、塗装を避けなくてください。やむを得ず塗装する場合は、強制換気などで湿気を飛ばすようにしてください。シミが発生した場合は高圧水洗拭いて除いてください。
- 13色相によっては降雨、結露によってぬれ色になる場合がありますが、乾燥すると元に戻ります。
- 14乾燥後の塗膜に付いた汚れは、シンナーなどの溶剤では拭かず、せっけん水で洗浄してください。
- 15スプレーノズルの先端は、ときどき詰まりをしてください。作業能力の低下およびむらの原因になります。
- 16乾燥条件によっては塗装面に粘着を感じことがありますので、時間とともになくなります。
- 17反応硬化タイプの塗料のみ、使用後のはけなどはできるだけ早く水で洗浄してください。固まった場合は、すみやかにラッカッサーで洗浄してください。
- 18動物はけは、はけが固まつたりダメージになりやすいので、できるだけナイロンはけをご使用ください。
- 19旧塗膜に発生した藻・カビは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
- 20既存塗膜のはく離個所は、既存塗膜の塗装仕様でバターンをかけてください。
- 21風化面・吸込みの著しい下地では、ニッペ浸透性シーラー(新)、ニッペ液浸透シーラー、ニッペファイン浸透シーラーをご使用ください。
- 22塗り替え時のシーラーは、ウルトラシーラーⅢまたは水性カチオンシーラーをご使用ください。溶剤系シーラーのご使用は、旧塗膜の種類によっては溶剤膨れを発生することがあります。
- 23シーリングの上に、劣化、ひび割れなどの場合は、打ち直してください。
- 24塗化ビニールクロスのはく離、めくれ、浮きなどは接着剤で貼り付け、ローラーで圧着したり、類似クロスで面合せをするなどあらかじめ措置してください。またクロスの接着力を低下している場合、塗装することにクロスが浮き上がってしまうことがありますので、クロスの合せ部などはあらかじめ接着剤などで押さえおくことが安心です。
- 25素地表面のアルカリ度はH 1.0以下、表面含水率は10.0%以下(ケット科学社製CH-500シリズ:コンクリートレンジで測定した場合)、または5%以下(ケット科学社製CH-500シリズ:コンクリートレンジで測定した場合)の条件で塗装してください。
- 26表面のごみは、はごり、エプロンセッセンス、レイタインなどは除去し、目違い、シャンカ、コードロジントンなどは、樹脂入りセメントモルタルで平滑にしてください。
- 27ALC面、多孔質下地、コンクリートブロック面など外部の素地において巣穴や段差などがある場合は、樹脂入りセメント系下地調整材(ニッペ1材カチオンフライヤー、ニッペファイラー200)などで処理してください。(合成樹脂マルションパンチの使用は避けてください)
- 28内外壁の新設仕様の場合は、必ず下塗りにシーラーを塗装してください。

安全衛生上の注意事項(オーデクロスつや消し白) 横倒禁止

1. 本来の用途以外に使用しないこと。
2. 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
3. 取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行うこと。
4. この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。
5. 環境への放出を避けること。
6. 気分が悪い時は、医師の診断／手当を受けること。
7. 口をすぐすこと。
8. 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息されること。
9. 容器からこぼれた時には、砂などを散布した後処理すること。
10. 施錠して保管すること。
11. 直射日光や水濡れは厳禁。
12. 塗料等の缶の積み重ねは3段までとすること。
13. 内容物／容器を国際、都道府県又は市町村の規則に従って産業廃棄物として廃棄すること。
14. 容器は、つり上げないでください。やむを得ずつり上げるときには、適切なつり具で、垂直に持ち上げ、落下に十分注意してください。(偏荷重になると取っ手が外れ、落下事故があります)
15. 塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。
16. 容器、塗装具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

※上記の表示は、一例です。色相などにより、容器の表示とは異なる場合があります。
□詳細な内容、表示例以外の製品については、安全データシート(SDS)をご参照ください。
□本製品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

危険有害性情報

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害／水生生物に有害

危険



29. 素材にセメント成分などが使われている場合は、エフロレッセンスが発生するおそれがありますので溶剤系シーラーをご使用ください。
30. 新設の押出成形セメント板、GRC板、フレキシブルボードなどは、下塗り材としてニッペ浸透性シーラー(新)、ニッペ液浸透シーラー、ニッペファイン浸透シーラーをお使いください。
31. 塗装直後から頻繁に人が触れるようなドアの一部や手すりなどでは、皮脂の影響により塗膜表面の軟化が起こるおそれがあります。必要に応じて保護ブレードなどで接触防止を行ってください。
32. 屋外の塗装で降雨、降雪のおそれがあるので、および強風時に塗装を避けてください。
33. 塗装時および塗装後に密閉しますが、乾燥が遅れますので、換気を十分に行ってください。
34. 塗装時および塗装の取り扱い時は、換気を十分に行い、火災警報にしないでください。
35. 飛散防止のために必ず養生を行ってください。
36. シーリング面への塗装は、塗膜の汚染は、はく離・収縮割れなどの不具合を起こすことがありますので行わないでください。やむを得ず行なう場合は、シーリング材が完全に硬化した後に行なうものとし、塗り重ね適合性を確認し、必要な処理を行ってください。また、ニッペブリードオフプライマーを下塗りすることで、可塑性移行による汚染の低減が図られます。シーリング材の種類、使用条件などによりはく離・収縮割れが起こることがあります。
37. 笠木、天端など長時間水が滞留する個所では塗膜の白化、膨れなどが発生する場合がありますので、養生シートの設置方法などに配慮し、換気を促してください。
38. 薄めすぎは離い力不足、上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
39. 上塗りに汚れたイエロー、レッド、ブルー、グリーン系色を使用する場合は、共色を下塗りしてから塗装してください。なお、特に汚れた色相では、共色を下塗りでも標準の使用量、塗装回数で隠べられない場合があるため、事前に試験施工し板等でご確認ください。
40. 調色には必ず当社専用の原色をお使いください。
41. 濃色彩や汚れた原色の場合、塗膜を強く擦ると落ちることがあります。衣類など接触する可能性のある部位には使用しないでください。なお、状況により常時接触するような個所に使用する場合は、ファインシリコンフレッシュクリヤーを上塗りに塗装してください。クリヤーのローラー及び刷毛塗装で、下塗り塗膜の再溶解や滲みが発生する場合には、スプレー塗装をしてください。
42. 濃色彩を塗装する際には、シミやむらが目立ちやすくなるおそれがありますので、事前に試し塗りをしてご確認の上、ご使用ください。
43. 大面積の塗装では補修部分が目立つことがあります。使用塗料のロットは必ず控えておき、補修の際は塗料ロット、希釈率、および補修方法などの条件を同一にしてください。
44. はけり仕上げとローラー仕上げが混在する場合、使用量、表面肌が異なるため若干の色相差がありますので、はけり部分は希釈を少なくして塗装してください。
45. ローラー塗りの場合、ローラー目により、色相や仕上がりが異なることがあります。
46. 塗装方法により色相が多少変化する場合がありますので、ローラー塗りでできる限り隅まで入れてください。
47. 汚れ、さきなどにより補修塗りが必要な場合があります。使用塗料のロットは必ず控えておき、補修の際は塗料ロット、希釈率、および補修方法などの条件を同一にしてください。
48. 布クロス、紙クロスや防水防腐のクロス(シリコン加工された水をかけると著しくはく離)には塗装できません。塗装ビニールで可塑剤移行が考えられる場合は所定の仕様で塗装してください。
49. ローラー、はけなどは、ほかの塗料での塗装に使用すると、はじきなどが発生するおそれがありますので、十分に洗浄するか、専用でご使用ください。
50. 平滑仕上げと鋸面仕上げの場合は、素材や素地の状態によって、吸込みや巣穴によるビンホール、凹凸などを防止するため、パテ工芸や研磨工事が必要になります。
51. 塗料は内容物が均一になるようにかくはんしてください。特に調節品では、つや消し剤が沈降している場合がありますので、かくはん機を用いて缶底の沈降物を十分にかくはんしてご使用ください。
52. 開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保存し、速やかに使い切ってください。
53. 大気中の浮遊鉛成分が多い地域では、この鉄成分が塗膜表面に付着し、塗膜が赤褐色に変色したように見える場合があります。
54. 塗料漏洩の原因になりますので、保管・運搬時に容器を横倒しにしないでください。

日本ペイント株式会社

北海道支店 011-370-3101 近畿支店 06-6455-9608
東北支店 022-232-6712 中国支店 082-281-2180
関東支店 03-5479-3614 四国支店 0877-56-2346
北関東信越支店 03-5479-3614 九州支店 092-751-9861
中部支店 052-461-1960

●本カタログの内容については予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
●本カタログ中の製品名・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社、その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
●©Copyright 2022 NIPPON PAINT CO.,LTD. All rights reserved.
●日本ペイントホームページ https://www.nipponpaint.co.jp/