

さびの上から 塗れる さび止め！



塩害環境対応型 高遮断・さび転換 塗装システム

ダンジオーラ システムTM



NIPPON PAINT

こんな場所に最適！

- ▶ 長年メンテナンスされておらずさびが発生している箇所
- ▶ 塩害地域等の塩分が多く付着してしまうような箇所

●防食性比較

さび面の上でも防食性良好



さび面



従来品



ダンジオーラE
下塗

●商品体系

商品名(一般名称)	荷姿	色相
ダンジオーラE下塗	2kgセット(塗料液:1.9kg硬化剤:0.1kg)	ホワイト グレー
	20kgセット(塗料液:19kg硬化剤:1kg)	

使い切り、
1回10m²塗装可能

小缶
でました！



●塗装仕様例

工程	商品名(一般名称)	使用量(kg/m ² /回)	塗り回数	塗装方法	シンナー名(希釈率)	塗り重ね乾燥時間(23℃)
素地調整	膨れたり、割れたり、浮いている劣化塗膜は、周辺部分を入念に除去してください。 さびは、電動工具やサンドペーパー、研磨布などを用いて除去清掃してください。 層状さびや浮きさびなどの厚みのあるさびは、必ず除去してください。					
補修塗装	ダンジオーラE下塗	(0.20)	(1) ^{※1}	はけ・ローラー	塗料用シンナーA (0~5%)	8時間以上10日以内
下塗り	ダンジオーラE下塗	0.20	1	はけ・ローラー	塗料用シンナーA (0~5%)	8時間以上7日以内
上塗り	ファインSi	0.12~0.14	2	はけ・ローラー	塗料用シンナーA (0~5%)	3時間以上

※上記の各数値は、すべて標準的な数値です。被塗物の形状、素地の状態、気象条件、希釈率及び測定機器、測定方法により増減します。

※1 発錆部については、補修塗装を実施ください。ない場合は、性能が満足に発現しない恐れがあります。

●素材適応性

素材種	適応性	備考
鉄	○	
電気亜鉛めっき	○	ボンデライトなど
新設溶融亜鉛めっき	×	
劣化溶融亜鉛めっき	○	白さび除去が必須
ガルバリウム鋼板	○	
ステンレス	○	SUS304、SUS430など
アルミ	○	A1050Pなど
FRP	○	

●適用可能上塗り

品名	溶剤種
ダンジオーラU上塗HB	弱溶剤
1液ファインウレタンU100	
ファインウレタンU100	
ファインフッソ	
ファインパーフェクトトップ Si	水性
パーフェクトトップ Si	

日本ペイント株式会社

北海道支店 ☎011-370-3101 近畿支店 ☎06-6455-9608
東北支店 ☎022-232-6711 中国支店 ☎082-281-2180
関東支店 ☎03-5479-3614 四国支店 ☎0877-56-2346
北関東信越支店 ☎03-5479-3614 九州支店 ☎092-751-9861
中部支店 ☎052-461-1960

●本カタログの内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログ中の商品名、ロゴマークは、日本ペイントホールディングス株式会社または
日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
●Copyright © 2025 NIPPON PAINT Co., Ltd. All rights reserved.
●日本ペイントホームページ <https://www.nipponpaint.co.jp/>

カタログNo.
NP-D095
NP250720T
2025年7月現在