

テツゾールP - 300エコ

規格
一般名称
特長

国土交通省 機械工事塗装要領(案)・同解説(令和3年2月版) 日本ペイント規格

- 耐熱プライマー
- ・はけ塗り、ローラー塗り、エアレス塗装いずれも良好です。
- ・乾燥が速く、塗装作業性にすぐれています。
- ・有害重金属の鉛・クロムを配合していません。
- ・耐熱性にすぐれ、素地、層間の密着性がよいです。
- ・耐熱温度300℃以下

塗料性状

色	グレー、赤さび					
密度(g/cm³)(23℃)	1.32					
光沢	-					
引火点	22					
発火点	288 (参考値)					
消防法 表示	合成樹脂エナメル塗料 第4類 第2石油類(非水溶性)					
危険物等級	III (火気厳禁)					
有機溶剤区分	第2種					
毒劇物表示	-					
有害物表示	エチルベンゼン					
国連/指針番号	1263/128					
環境性能	クロロピリヌ キシレン スチレン(モノマー) フタル酸ジ-2-エチルヘキシル フェノラルブ	配合せず 9.1% 配合せず 配合せず 配合せず	ホルムアルデヒド パラジクロロベンゼン フタル酸ジ-n-ブチル ダニアジノ 鉛	配合せず 配合せず 配合せず 配合せず 配合せず	トルエン エチルベンゼン トライエチル アセトアルデヒド	9.9% 1.7% 配合せず 配合せず
T VOC	37%					

- ・塗料性状に記載の数値は、全て代表的な色相、つやを想定しています。
- ・加熱残分：65% (グレー)

塗装基準
下地調整：
荷姿：
希釈剤：
塗装方法：

- ・プラスト処理によりISO Sa2 1/2以上に除錆してください。

16kg、5kg

テツゾール専用シナー

塗装方法	スプレー			
希釈率	5~20%			
使用量	0.14kg/m²/回			
膜厚(ドライ)	15 μm			
膜厚(ウェット)	30 μm			

エアレス条件：
乾燥時間：

- ・上記各数値は、施主基準書に準拠したものとなっており、被塗物の形状や気象条件等で各数値は増減することがあります。施主基準書に従って塗装してください。

- ・一次圧0.4~0.5MPa 二次圧12~15MPa チップNo.163-613、713など

指触乾燥	5	23	30
半硬化乾燥	30分	20分	15分
塗り重ね乾燥	6時間	4時間	3時間

・乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

- ・塗り重ね乾燥時間は、施主基準書に定められた数値となっております。気象条件や被塗物の状態によって、その値に変動がありますので、塗膜状態を確認してから塗り重ねをするようにしてください。

注意事項

- ・下地調整など塗装基準の詳細については、各施主様の指針書をご参照願います。
- ・耐熱塗料は加熱することにより本来の性能を発揮しますので、塗装時期はできる限り運転開始の時期に近づけてください。
- ・稼動開始時に急激に温度上昇・加熱乾燥させると塗膜はく離を起こすことがありますので、200 °C/時以下の昇温速度で徐々に昇温させてください。
- ・所定塗膜性能を得るためにには、180 °C 30分以上の加熱が必要です。また、初回加熱後に冷却するとき、180 °C から直接外気にさらすなどの方法で急冷却しますと、塗膜にフレークが生じることがありますので、徐々に冷却を行なってください。
- ・一般的な下塗り塗料に比較して耐熱性にポイントをおいているため、防錆力があちるので注意してください。特に強い防錆力も要求される場合には、耐熱用ジンクリッヂプライマー(ニッペジンキー1000QC-S)との組合せで塗装系を考えてください。ただしステンレス部材には避けてください。
- ・溶剤系塗料のため、室内での塗装は必ず換気を行ってください。また、外部での塗装においても、換気口・空気取入口などに養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らないように注意してください。居住者へのご配慮をお願い致します。
- ・作業前に容器に記載している「安全衛生上の注意事項」をご参照ください。
- ・塗料漏洩の原因になりますので、保管・運搬時に容器を横倒しにしないでください。
製品安全に関する詳細な内容は安全データシート (SDS) をご参照ください。
- ・記載内容については予告なく変更することがあります。

本書類の内容については、予告なく変更することができますので、あらかじめご了承ください。

本書類中の製品名・会社名は、日本ペイント株式会社、その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。

Copyright (c) 2014 Nippon Paint Co., Ltd. All rights reserved. この書類に対する加筆、修正はご遠慮ください。