

塩害環境対応型 高遮断・さび転換 塗装システム

ダンジオーラ システム

さびた立駐機に 塗れるさび止め



NIPPON PAINT

おすすめポイント!



- ▶ 屋外のさびが多い立駐機に最適
- ▶ 激しいタイヤの圧力にも持ちこたえる高い耐久性
- ▶ しつこいさびでも塗り替え周期を延長できます!

●商品体系

商品名	塗料液	硬化剤
ダンジオーラE下塗	ホワイト グレー 19kg	屋根用硬化剤 1kg

※立駐機にダンジオーラE下塗を塗装する際は、屋根用硬化剤をご使用ください。

●素材適応性

素材種	適応性
鉄	○
トタン	○
ガルバリウム鋼板	○

●塗装仕様例（床面）

工程	商品名（一般名称）	使用量 (kg/m ² /回)	塗り回数	塗装方法	シンナー名(希釈率)	塗り重ね乾燥時間(23℃)
素地調整	膨れたり、割れたり、浮いている劣化塗膜は、周辺部分を入念に除去してください。 さびは、電動工具やサンドペーパー、研磨布などを用いて除去清掃してください。 層状さびや浮きさびなどの厚みのあるさびは、必ず除去してください。 補修塗りの際は、さび凸部の透けがないよう使用量を守り、凹部は内部までしっかり塗り込むようご注意ください。 付着塩分量が150mg/m ² 以上あると早期発錆のリスクがあるため、状況に応じて水洗い等の処置を実施ください。 補修塗り及び除錆方法の詳細は、製品使用説明書の注意事項を参照ください。					
補修塗装	ダンジオーラE下塗 (屋根用硬化剤)	0.19～0.21	(1) ^{※1}	はけ・ローラー	塗料用シンナーA (0～5%)	8時間以上 10日以内
下塗り	ダンジオーラE下塗 (屋根用硬化剤)	0.19～0.21	1	はけ・ローラー	塗料用シンナーA (0～5%)	8時間以上 5日以内 ^{※2}
上塗り	ニッペ立駐機床用	0.12～0.14	2	はけ・ローラー	ハイボンウレタンシンナー 各種 (5～10%)	2時間以上

※上記の各数値は、すべて標準的な数値です。被塗物の形状、素地の状態、気象条件、希釈率及び測定機器、測定方法により増減します。
※防滑仕様の場合、上塗りに「クリンカラーUベスト」をお使いください。ただし、塗装後72時間(23℃)以上の乾燥が必要となります。塗料液にけい砂を混ぜていただいても、ニート工法でも対応可能です。
※立駐機の床に塗装する場合は、ホワイトおよびグレーのみの運用となります。
※本商品の性能発現の上で、主剤と硬化剤の混合割合は大きく関わってきます。必ず割合を遵守し、均一に混合するようにお願いいたします。もし割合が守られていない、均一に混合されていない場合は塗膜性能が発現されない恐れがあります。
※1 発錆部については、補修塗装を実施ください。ない場合は、性能が満足に発現しない恐れがあります。
※2 高温下(気温30℃以上を目安)では、硬化反応が著しく速まるため、3日以内に塗り重ねてください。

●塗装仕様例（鉄骨）

工程	商品名（一般名称）	使用量 (kg/m ² /回)	塗り回数	塗装方法	シンナー名(希釈率)	塗り重ね乾燥時間(23℃)
素地調整	膨れたり、割れたり、浮いている劣化塗膜は、周辺部分を入念に除去してください。 さびは、電動工具やサンドペーパー、研磨布などを用いて除去清掃してください。 層状さびや浮きさびなどの厚みのあるさびは、必ず除去してください。 補修塗りの際は、さび凸部の透けがないよう使用量を守り、凹部は内部までしっかり塗り込むようご注意ください。 付着塩分量が150mg/m ² 以上あると早期発錆のリスクがあるため、状況に応じて水洗い等の処置を実施ください。 補修塗り及び除錆方法の詳細は、製品使用説明書の注意事項を参照ください。					
補修塗装	ダンジオーラE下塗	0.19～0.21	(1) ^{※1}	はけ・ローラー	塗料用シンナーA (0～5%)	8時間以上10日以内
下塗り	ダンジオーラE下塗	0.19～0.21	1	はけ・ローラー	塗料用シンナーA (0～5%)	8時間以上7日以内
上塗り	ニッペファインウレタンU100	0.12～0.17	2	はけ・ローラー	塗料用シンナーA 1回目(5～10%) 2回目(10～15%)	2時間以上

※上記の各数値は、すべて標準的な数値です。被塗物の形状、素地の状態、気象条件、希釈率及び測定機器、測定方法により増減します。
※1 発錆部については、補修塗装を実施ください。ない場合は、性能が満足に発現しない恐れがあります

日本ペイント株式会社

北海道支店 ☎011-370-3101 近畿支店 ☎06-6455-9608
東北支店 ☎022-232-6711 中国支店 ☎082-281-2180
関東支店 ☎03-5479-3614 四国支店 ☎0877-56-2346
北関東信越支店 ☎03-5479-3614 九州支店 ☎092-751-9861
中部支店 ☎052-461-1960

●本カタログの内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログ中の商品名、ロゴマークは、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
●Copyright © 2025 NIPPON PAINT Co., Ltd. All rights reserved.
●日本ペイントホームページ <https://www.nipponpaint.co.jp/>

カタログNo.

NP-E134

NP26103T

2026年10月現在