

## 塗装仕様書 < 塗替え >

1. 規格: 東・中・西日本高速道路(株) 構造物施工管理要領(令和2年7月版)
2. 適用箇所: 特殊部の塗装系(塗替え塗装)
3. 塗装系: g-4(4種ケレン)
4. 使用材料一覧表:

規格名	一般名称	商品名	希釈剤商品名
NEXCO塗料規格 P-08	変性エポキシ樹脂塗料下塗	ハイボン20ファイン	塗料用シンナーA
NEXCO塗料規格 P-20	ポリウレタン樹脂塗料(中塗)	ハイボン30ファイン中塗	塗料用シンナーA
NEXCO塗料規格 P-20	ポリウレタン樹脂塗料(上塗)	ハイボン50ファイン	塗料用シンナーA

### 5. 塗装仕様:

塗装工程	商品名	色相	標準使用量 (g/m <sup>2</sup> /回)	目標膜厚 (μm/回)	塗装方法	シンナー希釈率 (%)	塗り重ね 塗装間隔 (23)
素地調整	4種						
下第1塗層	ハイボン20ファイン	ブラウン	200	60	はけ	塗料用シンナーA (0~10%)	4時間以内
下第2塗層	ハイボン20ファイン	グレー	200	60	はけ	塗料用シンナーA (0~10%)	1日~ 10日
中塗	ハイボン30ファイン中塗	指定色	140	30	はけ	塗料用シンナーA (0~10%)	1日~ 10日
上塗	ハイボン50ファイン	指定色	120	30	はけ	塗料用シンナーA (0~10%)	1日~ 10日

#### 注意事項

- ・塗装作業は、「東・中・西日本高速道路株式会社 構造物施工管理要領(令和2年7月版)」に従って行うこと。
- ・塗料使用上の注意事項については、製品説明書を参照ください。
- ・製品安全に関する内容は、安全データシート(SDS)を参照ください。