



★naxPPプライマー

特化則対応

特長	PPバンパー（ポリプロピレン素材）と各種塗料との密着を向上させる専用のプライマーです。		
商品体系	naxPPプライマー（1液型）	半透明	1L
	naxPPプライマー（エアゾール型）	半透明	480cc

■使用方法

●naxPPプライマー（1液型）

- ①塗布面（PP素材）のゴミや油汚れをていねいに除去・清掃した後、塗装する。
- ②使用前によくかき回して原液のままスプレー塗装する。
- ③希釈する必要がある時は、naxマルチウレタンシンナーを使用する。
- ④エア圧=0.15～0.25MPa/m²、ガン距離=15～20cmで2～3回、均一に塗装する。
- ⑤吹き付け後、30～40分で上塗り塗装ができます。

●naxPPプライマー（エアゾール型）

- ①塗布面（PP素材）のゴミや油汚れをていねいに除去・清掃した後、塗装する。
- ②使用前に容器をよく振ってからスプレーする。
- ③塗布面から15～20cm離して均一に2～3回吹き付ける。
- ④吹き付け後、30～40分で上塗り塗装ができます（常温）。