





Product Guide





特長

- 1. 肌伸びが良く、きめ細かな肌に仕上がります。
- 2.60℃×12分でポリッシュ可能な速乾タイプです。
- 3. 特化則対応、第2石油類、PRTR対応型のため、管理が容易です。

商品構成

	商品名	容量		
クリヤー	naxマルチエコ(3:1)FSクリヤー	16L		
ハードナー	naxウルトラハードナー (#5、#10、#20、#30、#40)*	3.6K、0.9K		
	naxマルチウレタンシンナーNEO (#5、#10、#20、#30、#40)*			
シンナー	naxマルチウレタンシンナー (#5、#10、#20、#30、#40)*	16L、4L		
	naxマルチ#20スタンダードシンナーNEO 2石			
塗膜軟化剤	naxバンパー用ハードナー	1K		

- * #5<超速乾形>、#10<速乾形>、#20<標準形>、#30<遅乾形>、#40<超遅乾形> * 特化則対応する場合は、naxマルチウレタンシンナーNEOをご使用ください。

クリヤー/ハードナーの混合比(重量比)

シンナーはnaxマルチウレタンシンナーNEO各種またはnaxマルチウレタンシンナー各種を使用し、温度、湿度、肌伸び等 に応じてクリヤーの量に対し、10~30%の間で調整してご使用ください。

	FSクリヤー	ハードナー	シンナー		
標準仕様	100	33.3	10~30		

塗装仕様

塗装環境、スプレーガンの種類に応じて下記を目安に最適な調整をしてください。


塗装工程	シンナー希釈率	エアー圧	吐出量	ガン距離	塗装回数	
ブロック塗装 10~30%		0.2~0.3MPa	2~3回転	15cm	2回	
ぼかし塗装①	80~120%*	0.1∼0.2MPa	1~2回転	15cm	1~2回	
ぼかし塗装②	ぼかし塗装①の塗料を 2倍に希釈*	0.1∼0.2MPa	1~2回転	15cm	1~2回	

^{*}ぼかし塗装はぼかし具合によってnaxマルチウレタンシンナーNEO、naxマルチウレタンシンナーまたは naxマルチボカシ剤(推奨)をご使用ください。

FSCLEAR

FS クリヤーに搭載された

Flat & Smooth テクノロジー







塗装時

>>

セッティング

>>

乾燥後

塗料粒子のなじみ性が良く、「Smooth」に肌伸び!

高いフロー性により、更に「Smooth」に!

きめ細かな平滑性の高い「Flat」な肌を実現!!

標準乾燥時間(被塗物温度基準・膜厚50 μ m)

区分	条件	乾燥時間		
指触乾燥時間	自然乾燥	20℃×10分		
ボリッシュ可能時間	強制乾燥	60℃×12分以上		
ハワッシュ 可能時 间	自然乾燥	20℃×8時間以上		

ポットライフ(ハードナー混合後のポットライフ)

温度	10℃	20℃	30℃
ポットライフ	3時間	2時間	1時間

樹脂部品仕様(塗膜軟質剤)

バンパーなどゴム弾性を持つ樹脂素材に塗装するときは、次の割合でnaxバンパー用ハードナーを混入してください。 また、これらを加えると粘度が多少上がりますので、必要に応じてシンナーを追加してください。

	FSクリヤー	バンパー用ハードナー	シンナー
バンパー用ハードナー仕様	100	40	10~30

ハードナーの選び方(目安)

naxウルトラハードナーをお使いください。 塗装環境、塗膜の状態に応じて下記を目安として最適な調 整をしてください。


	U	10	20	30	40 (1
#5<超速乾形>					
#10<速乾形>					
#20<標準形>					
#30<遅乾形>					
#40<超遅乾形>					

シンナーの選び方(目安)

naxマルチウレタンシンナーNEOまたはnaxマルチウレタ ンシンナー*をお使いください。

塗装環境、塗膜の状態に応じて下記を目安として最適な調

整をしてください。



* 特化則対応する場合は、naxマルチウレタンシンナーNEOをご使用ください。

日本ペイント営業所一覧

		TEL	FAX			TEL	FAX
札幌営業所	北海道北広島市大曲工業団地 6-3-8	011-370-3101	011-370-3122	名古屋営業所	愛知県名古屋市中村区本陣通 2-25-1	052-461-9758	052-461-9761
仙台営業所	宮城県仙台市宮城野区扇町 5-10-8	022-232-6711	022-232-6719	金沢営業所	石川県金沢市駅西本町 3-16-31	076-262-0116	076-223-7545
福島営業所	福島県郡山市池/台 20-1 金田第 5 ビル エクシード館 203	024-935-1530	024-932-8835	津営業所	三重県津市雲出本郷町 1804	059-234-4812	059-234-6553
茨城営業所	茨城県土浦市下高津 4-12-4	029-825-1127	029-825-1116	京滋営業所	京都府京都市伏見区深草堀田町 10-1 京阪藤の森ビル 7F	075-645-0323	075-645-0324
宇都宮営業所	栃木県宇都宮市東簗瀬 1-3-21 ADD ビル 4F	028-651-2455	028-651-2236	大阪営業所	大阪府大阪市北区大淀北 2-1-2	06-6455-9320	06-6455-9325
前橋営業所	群馬県前橋市表町2-10-19 前橋表町ビル403号室	027-260-8070	027-260-8075	大阪南営業所	大阪府岸和田市地蔵浜町 11-1	072-439-0331	072-439-0333
埼玉営業所	埼玉県白岡市篠津字立野 887-6	0480-92-4390	0480-92-4447	神戸営業所	兵庫県神戸市中央区中町通 2-1-18 日本生命神戸駅前ビル 10F	078-371-5731	078-371-5732
千葉営業所	千葉県千葉市中央区松波 2-13-21 オフィス・松波 2F	043-290-6601	043-290-6602	岡山営業所	岡山県岡山市北区今 7-7-7	086-244-4401	086-243-9965
東京営業所	東京都品川区南品川 4-7-16	03-5479-3613	03-3472-5525	広島営業所	広島県広島市南区大州 4-8-32	082-281-2180	082-285-6427
立川営業所	東京都立川市錦町 4-5-3 丸木ビル 201	042-523-1221	042-526-2836	四国営業所	香川県綾歌郡宇多津町 4001-66	0877-56-2346	0877-56-2355
神奈川営業所	神奈川県大和市深見東 3-1-13	046-261-6203	046-263-3125	松山営業所	愛媛県松山市南吉田町 1468-1	089-972-4291	089-973-2766
新潟営業所	新潟県新潟市中央区紫竹 1-20-9 レンテム紫竹 1F	025-242-1952	025-243-0891	北九州営業所	福岡県北九州市小倉南区南方 5-13-34	093-964-1015	093-964-1411
長野営業所	長野県長野市栗田 950-10 あさひスプレッド東ロビル 2F-C	026-227-3561	026-227-3565	福岡営業所	福岡県福岡市中央区荒津 1-1-17	092-751-9861	092-721-4840
静岡営業所	静岡県静岡市清水区袖師町 1492-1 2F	054-361-5121	054-361-5122	熊本営業所	熊本県熊本市中央区水前寺 6-46-21 星光交易ビル3F	096-385-6310	096-385-6312
浜松営業所	静岡県浜松市東区上新屋町 114	053-461-8191	053-461-6108	南九州営業所	鹿児島県鹿児島市小松原 2-9-13	099-263-5151	099-263-5004
				沖縄営業所	沖縄県浦添市伊祖 1-29-12 1F	098-874-5311	098-874-5310

http://www.nipponpaint.co.jp/

危険







1. 引火性液体及び蒸気

- 2. 皮膚刺激
- 3. 強い眼刺激
- 4. 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

危険有害性情報

- 5. 臓器の障害のおそれ(単回ばく露)
- 6. 水生生物に毒性
- 7. 長期継続的影響によって水生生物に毒性

安全衛生上の注意事項

- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 使用前に取扱説明書を入手してください。 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
- 熱/火花/炎/高温のもののような着火源から遠ざけてください。-禁煙です。容器を密閉しておいてください。

- 5 容器を密閉しておいてください。
 6 容器を接地/アースをとってください。
 7 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用してください。
 8 火花を発生させない工具を使用してください。
 9 静電気放電に対する予防措置を請じてください。
 9 粉電人煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないでください。
 11 取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
 12 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
 14 空標手悠/保護丸/保護和舎/整月してください。
 14 早曜壬松/保護丸/保護和舎/整月してください。

- 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください 緊急の特別な処置が必要な場合は実施してください。
- 口をすすいでください。 容器からこぼれた時には、布で拭き取って水を張った容器に保管してください。
- 漏出物を回収してください。 皮膚または髪に付いた場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱いでください。 皮膚を流水かシャワーで洗ってください。

- 20 吸入した場合:気分が悪い時は、医師に連絡してください。

- 20 吸入した場合: 3.対か悪い時は、医師に埋給してください。

 1 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。

 22 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗ってください。
 次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けてください。

 2 はく露またはばく露の懸念がある場合: 医師の診断/手当てを受けてください。

 2 皮膚刺激を生じた場合: 医師の診断/手当てを受けてください。

 2 限の刺激が続く場合は: 医師の診断/手当てを受けてください。

- 25 飯切刺激か続く場合は・医師の診断/手当くを受けてください。
 6 汚染された衣類を脱いで、再使用する場合には洗濯してください。
 27 火災の場合:消火に適切な手段を使用してください。
 28 施錠して保管してください。
 29 換気の良い場所で保管してください。涼しいところにおいてください。
- 直射日光や水濡れは厳禁です。 塗料等の缶の積み重ねは3段までとしてください。
- 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。 輸送中も50℃以上(スプレー缶の場合は40℃以上)の温度にばく露しないでください。
- 33 内容物/容器を国/地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。 34 塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時には、産業廃棄物として処理してください。
- ●法令に関する内容や注意事項は、安全データシート(SDS)をご参照ください。 ●本商品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください

日本ペイント株式会社

お客さまセンター

☎. <東京>03-3740-1120 <大阪>06-6455-9113

2016年9月現在 カタログNo

NP-U073 SN160915T

- 本カタログの中の商品名・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
- © Copyright 2016 NIPPONPAINT Co., Ltd. All rights reserved.
- 本カタログの内容については、予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。